

Изменение № 1 ГОСТ 25371–2018 Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа—2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 33 Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости

ГОСТ 33768 Метод определения кинематической вязкости и расчет динамической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на стандарт дана недатированная ссылка, то следует использовать стандарт, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если

ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Подпункт 8.2.1. Первый абзац. Заменить слово: «*масла*» на «*компаундированного масла*»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Используя данные таблицы 2, вычисляют повторяемость и воспроизводимость для кинематической вязкости, равной 12 мм²/с, интерполяцией между значениями вязкости 8 и 15 мм²/с.

Индекс вязкости – 0		Индекс вязкости – 100	
Повторяемость	Воспроизводимость	Повторяемость	Воспроизводимость
1,2	3,5	0,6	1,7

По приведенным данным, интерполяцией получают результаты для VI равного 90

Повторяемость	Воспроизводимость
0,6	1,9».

Подпункт 8.2.2. Первый абзац. Заменить слово: «*масла*» на «*компаундированного масла*»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Используя данные таблицы 3, вычисляют повторяемость и воспроизводимость для кинематической вязкости, равной 16 мм²/с, интерполяцией между значениями вязкости 15 и 30 мм²/с.

Индекс вязкости – 100		Индекс вязкости – 200	
Повторяемость	Воспроизводимость	Повторяемость	Воспроизводимость
0,5	1,6	0,8	2,4

По приведенным данным интерполяцией получают результаты для VI равного 150

Повторяемость	Воспроизводимость
0,7	2,0».

Раздел 9 изложить в новой редакции:

«9 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать:

- обозначение настоящего стандарта;
- тип и идентификацию испытуемого продукта;
- результат испытания;
- использованный метод испытания – А или Б;
- любое отклонение от установленного метода;
- дату проведения испытания».

Заместитель председателя ТК 031



В.П. Коваленко