

Изменение №1 ГОСТ 4784-2019 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от)

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Таблицу 3 после третьей строки дополнить строками:

Изменение № 1 ГОСТ 4784-2019
(первая редакция)

-	1407	0,2	0,08-0,3	0,1	0,7-1,3	0,2-0,7	-	0,1	0,02-0,06	Цирконий: 0,03-0,15 Никель: 0,001-0,10 Церий: 0,001-0,10 Магний + Марганец: 1,7	0,05	0,15	Остальное	2,70
-	1407ч	0,15	0,08-0,19	0,05	0,8-1,1	0,3-0,6	-	0,1	0,02-0,06	Цирконий: 0,07-0,12 Никель: 0,001-0,01 Бор: 0,0005-0,005 Церий: 0,003-0,03	0,05	0,10	Не менее 97,7	2,70

В Таблице 5 тридцать вторую строку изложить в редакции:

-	1580	0,08-0,16	0,12-0,18	0,1	0,4-0,8	4,9-5,5	0,08-0,18	0,25	0,02-0,15	Цирконий: 0,06-0,16 Скандий: 0,08-0,14 Кальций: 0,0005 Бериллий: 0,003 Натрий: 0,0003	0,05	0,15	Остальное	2,65
---	------	-----------	-----------	-----	---------	---------	-----------	------	-----------	---	------	------	-----------	------

Таблицу 5 после тридцать второй строки дополнить строкой:

-	1581	0,08-0,16	0,12-0,22	0,1	0,4-0,8	4,7-5,3	0,08-0,18	0,25	0,02-0,15	Цирконий: 0,08-0,16 Скандий: 0,01-0,08 Ванадий: 0,01-0,06	0,05	0,15	Остальное	2,65
---	------	-----------	-----------	-----	---------	---------	-----------	------	-----------	---	------	------	-----------	------

Таблицу 6 после девятой строки дополнить строкой:

АД35ч	1351	0,9-1,2	0,20	0,05	0,20-0,40	0,8-1,1	0,10-0,30	0,10	0,06-0,10	Индий: 0,001-0,01 Бериллий: 0,0005 Натрий: 0,0005	0,05	0,15	Остальное	2,69
-------	------	---------	------	------	-----------	---------	-----------	------	-----------	---	------	------	-----------	------

Таблицу 6 после одиннадцатой строки дополнить строкой:

Изменение № 1 ГОСТ 4784-2019
(первая редакция)

-	1379	0,7-1,2	0,1-0,3	0,5-1,0	0,1-0,5	1,45-1,85	0,1-0,30	0,25-0,8	0,02-0,12	Никель: 0,3-0,6	0,05	0,15	Остальное	2,69
---	------	---------	---------	---------	---------	-----------	----------	----------	-----------	-----------------	------	------	-----------	------

Таблицу 7 после четырнадцатой строки дополнить строкой:

-	1939	0,05-0,2	0,25	0,05-0,15	0,2-0,5	1,3-1,7	-	4,2-4,7	0,01-0,05	0,08-0,15	Кобальт: 0,06-0,17 Ванадий: 0,02 Бор: 0,02	0,05	0,15	Остальное	2,77
---	------	----------	------	-----------	---------	---------	---	---------	-----------	-----------	--	------	------	-----------	------

Таблицу 12 после третьей строки дополнить строкой:

Св1580	0,08-0,16	0,12-0,22	0,1	0,4-0,8	4,9-5,5	0,08-0,18	0,1	0,02-0,15	0,003	0,06-0,16	Натрий: 0,0003 Кальций: 0,0005	0,09-0,15	0,05	0,15	Остальное
--------	-----------	-----------	-----	---------	---------	-----------	-----	-----------	-------	-----------	-----------------------------------	-----------	------	------	-----------

УДК 69.71+669.715:006.354

МКС 77.120.10

NEQ

Ключевые слова: алюминий, деформируемые алюминиевые сплавы,
химический состав, марки

Руководитель
разработки

Генеральный директор,
ООО «ИЛМиТ»

Р.О. Вахромов

Исполнитель

Директор
Департамента,
ООО «ИЛМиТ»

А.Ю. Градобоев

Соисполнитель

Сопредседатель,
Алюминиевая
Ассоциация

И.С. Казовская